



SOLUCIONES

PINTURA PLÁSTICA CON PROTECCIÓN ANTIMOHO



Descripción

Pintura plástica con protección antimoho especialmente indicada para paredes y techos sometidos a ambientes húmedos y condensaciones superficiales que favorecen la formación de moho en interiores.

Propiedades

- * Máxima opacidad y lavabilidad.
- * No salpica.
- * Transpirable al vapor de agua.
- * Con conservante antimoho.

Datos técnicos

Naturaleza	Acrílica Estirenada
Acabado	Extra Mate
Uso	Interior
Color (UNE EN ISO 11664-4)	Blanco
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	1,54 - 1,60 Kg/l
Rendimiento	10 - 12 m ² /l
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	30 minutos
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	3 horas
Métodos de Aplicación	Brocha, rodillo o pistola airless
Dilución y limpieza	Agua
Condiciones de Aplicación, HR<80%	+5 °C - +35 °C.
Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)	44 - 46 %
COV (UNE EN ISO 11890-2)	Valor límite en UE para este producto (cat A/a): 30 g/l. Este producto contiene un máximo de 1 g/l COV.
Frote húmedo (UNE EN ISO 11998)	Clase 1
Opacidad (UNE EN ISO 6504-3)	Clase 2
Tamaños	4 l y 10 l

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Homogeneizar el producto antes de su utilización. La superficie a pintar debe estar seca, limpia y sin moho. Si existe moho, eliminar y limpiar previamente con Antimoho Limpiador Titan. Una vez seca la superficie puede pintar, pero nunca a temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 35°C.

SUPERFICIES NO PINTADAS:

En superficies en buen estado: aplicar una primera capa diluida con 10 - 15 % de agua, transcurridas un mínimo de 3 horas aplicar una segunda sin diluir.

Sobre superficies en mal estado: sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bien adherido. Para consolidar sustrato y con objeto de homogeneizar la absorción de la superficie es recomendable aplicar una primera capa de Fondo Fijador.

SUPERFICIES PINTADAS EN BUEN ESTADO:

Aplicar directamente una primera capa diluida con 10-15% de agua. Aplicar una segunda capa sin diluir transcurridas un mínimo de 3 horas.

SUPERFICIES PINTADAS EN MAL ESTADO:

Debe eliminarse la pintura suelta o mal adherida y proceder de la misma forma que se indica en superficies no pintadas en buen estado.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar los envases bien cerrados bajo cubierta y al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase original sin abrir.

Gestión de residuos: Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, deposítelos en el centro de reciclaje más cercano. Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos y sobrecoste. Guarde el producto sobrante bien almacenado para un nuevo uso.

Fecha de actualización: 2024-08 La presente edición anula las anteriores.

Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona
(España)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrip. 210
N.I.F. B-08218158

La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica. Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.